Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 04.11.2026



(slika je simbolična)

KENT NUTLOCK 50ml

Kategorija: Maziva in tesnilne mase
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **08031**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Večnamensko srednje močno lepilo, razvito za montažo matic in vijakov, ki preprečuje njihovo odvijanje zaradi vibracij. Lepilo se posuši v trdo smolo.

LASTNOSTI IN PREDNOSTI: - Modro, srednje močno varovalo navojne zveze - se lahko demontira z ročnim orodjem - Visoko odporno na vibracije - idealno za zatesnitev sklopov na gibljivih delih - Visoka temperaturna odpornost - do +180oC - Povečana toleranca na olja - zatesni sklope, tudi če niso popolnoma očiščeni - Primerno za uporabo na aktivnih in pasivnih kovinah - prihrani čas pri vzdrževanju in popravilu - Visoka kemična odpornost na večino industrijskih tekočin - Nenevarno - varno za uporabnika in okolje - Registracija NSF P1 - za uporabo v okolju predelave hrane UPORABA: Varovalo vijačnih zvez Nutlock zalepi in zatesni zveze z navojem do 1-1 / 4 "(M36) in preprečuje sprostitev in puščanje na sklopih, kjer so prisotne vibracije, npr. motorji, črpalke in menjalniki. Nutlock se suši v odsotnosti zraka med tesno prilegajočimi kovinskimi deli. Deluje na aktivnih kovinah, kot so medenina in baker ter pasivnih kovinah, kot so nerjaveče jeklo, aluminij in prevlečene površine. Hitrost sušenja se razlikuje glede na vrsto površine. Za povečanje hitrosti sušenja uporabite KENT Anaerobic Activator, ki se lahko nanese na površine, kjer se nahajajo sledovi rezalnega olja, maziva in zaščitne tekočine. NAVODILA ZA UPORABO: 1. Očistite vse dele s čistilom KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner. 2. Po potrebi uporabite KENT Aanaerobic Activator na vseh delih in pustite, da se posuši - 30 do 60 sekund. 3. Vstavite vijak na svoje mesto. 4. Nanesite varovalo Nutlock na vijak in matico. 5. Sestavite in privijte matico. Po montaži ne premikajte delov. 6. Funkcionalno moč doseže varovalo vijačnih zvez v 3 do 6 urah, odvisno od površine nanosa in velikosti navoja. Pustite delovati 24 ur, da spoj doseže končno trdnost. TEHNIČNE INFORMACIJE: - Osnova: Metakrilatna anaerobna smola - Oblika: Tiksotropna tekočina - Barva: Modra - Rok uporabe: 12 mesecev (23°C) - Tarifna številka: 3506 99 00 - VOC: 0 g/l Mehanizem utrjevanja: Anaerobno lepilo Viskoznost (Brookfield): 2000 - 5000 mPa.s Specifična teža: 1.04 - 1.06 g/ml Zapolnitev vrzeli: M36 Ročna trdnost: 15 - 25 minut * Funkcionalna trdnost: 3 - 6 ur * Trajna trdnost: 12 - 24 ur * Kritična točka: 20 - 40 Nm * Delovni navor: 20 - 30 Nm * Temp. odpornost: -55°C do +180°C Certifikat: NSF P1 (155141) * Meritev opravljena na M10 x 20 - kakovostnem pocinkanem vijaku 8,8 in matici 0,8D (brez obremenitve)

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	KENT
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€